

封边热熔胶

SW826L

应用：适用于全自动机器的标准选项，用于大多数家具封边，适用于不同材质的封边要求（如 PVC、ABS、装饰纸和单板）

特点：优异的性价比，具有良好的粘合力、较高的出材率、机械性能良好；适用于较宽的进料速度

规格：

基础成分	EVA 乙烯-醋酸乙烯酯
熔融粘度 mPa.s@200°C	50,000 - 60,000
环球法软化点 GB-T 15332-1994	90 - 100 °c
外观颜色	白色颗粒
使用温度	180 - 210 °c

包装与存储： 25公斤编织袋包装，每托盘40袋

保质期24个月，保持原包装并存放在凉爽干燥的地方

关于安全、操作、运输和处置的更多信息，请参阅安全数据表

本数据表中的信息基于我们实验室的测试结果以及客户在实际应用中的反馈经验。然而，它可能无法涵盖每个特定应用的所有参数，因此不具有约束力，也不能代替您所需的测试。此资料中的信息并不代表性能保证。除非与客户另有约定，"规格"部分中的值应视为最终达成一致的产品特性。在此信息中或通过我们的免费技术咨询服务提供的信息中，不得推导出任何责任。