

# 真空吸塑胶

SW3191

**应用：**用于室内门/ 橱柜门等免漆产品的吸塑成型工艺

**特点：**PVC 薄膜与刨花板或中密度纤维板（MDF）之间的吸塑成型具有良好的喷涂性能，雾化好，以及优异的抗水性和耐热性

**规格：**

基础成分	PU 聚氨酯
熔融粘度 mPa.s@25°C	1,800 - 2,000
固体含量	50 +/- 2%
外观颜色	白色乳液
使用温度	室温

**使用方法：**该胶粘剂可直接使用，也可加入 2-5% 的YL-3100 固化剂一起使用

**包装与存储：**20公斤塑料桶包装，每托盘 36桶

保质期为12个月，需保持在原包装中，存放于阴凉干燥处。

**关于安全、操作、运输和处置的更多信息，请参阅安全数据表。**

本数据表中的信息基于我们实验室的测试结果以及客户在实际应用中的反馈经验。然而，它可能无法涵盖每个特定应用的所有参数，因此不具有约束力，也不能代替您所需的测试。此资料中的信息并不代表性能保证。除非与客户另有约定，"规格"部分中的值应视为最终达成一致的产品特性。在此信息中或通过我们的免费技术咨询服务提供的信息中，不得推导出任何责任。