

型材包覆热熔胶

SW8630A

应用： 适用于实木、刨花板或 MDF与纸、木皮制成的型材和框架包覆工艺

特点： 具有优异的粘接性能，良好的耐热性/ 耐溶剂性。融化后无气味，胶体清澈透明，确保顺畅的包覆过程

规格:

基础成分	EVA 乙烯-醋酸乙烯酯
熔融粘度 mPa.s@180°C	14,000 - 17,000
环球法软化点 GB-T 15332-1994	80 - 90 °c
外观颜色	白色透明颗粒
使用温度	180 - 210 °c

包装与存储： 25公斤编织袋包装，每托盘40袋  
保质期24个月，保持原包装并存放在凉爽干燥的地方

关于安全、操作、运输和处置的更多信息，请参阅安全数据表  
本数据表中的信息基于我们实验室的测试结果以及客户在实际应用中的反馈经验。然而，它可能无法涵盖每个特定应用的所有参数，因此不具有约束力，也不能代替您所需的测试。此资料中的信息并不代表性能保证。除非与客户另有约定，"规格"部分中的值应视为最终达成一致的产品特性。在此信息中或通过我们的免费技术咨询服务提供的信息中，不得推导出任何责任。