

型材包覆热熔胶（聚氨酯）

PUR6632

应用：100% 单组分湿固化聚氨酯热熔胶，专为包覆木材、铝材、塑钢、中纤板等型材及相框而设计，适用于 PVC、CPL、木皮、装饰纸等材料。

特点：采用防潮密封桶处理，提供良好的初始粘合力 and 优异的最终粘合力，具有良好的流动性，开放时间适中，可适用于不同的环境温度。

规格：

基础成分	PUR 反应型聚氨酯
熔融粘度 mPa.s@130°C	30,000 - 40,000
完全固化时间	48 小时
外观颜色	自然色 (类白色固体)
使用温度	110 - 140 °c

包装与存储：20公斤铁桶包装，每托盘24桶
保质期为12个月，需保持在原包装中，存放于阴凉干燥处。

关于安全、操作、运输和处置的更多信息，请参阅安全数据表。
本数据表中的信息基于我们实验室的测试结果以及客户在实际应用中的反馈经验。然而，它可能无法涵盖每个特定应用的所有参数，因此不具有约束力，也不能代替您所需的测试。此资料中的信息并不代表性能保证。除非与客户另有约定，"规格"部分中的值应视为最终达成一致的产品特性。在此信息中或通过我们的免费技术咨询服务提供的信息中，不得推导出任何责任。